

betono pilka 14

pilka 15

sidabrinė pilka 17

smėlio pilka 18

akmens pilka 22

šviesiai smėlio spalvos
29

smėlio spalva 32

antracitas 66

tamsiai juoda 96

baltas



Neutralus matinis silikonas



Universalus, matinis, neutraliai kietėjantis silikoninis užpildas, skirtas lanksčiai užpildyti jungiamąsias ir išsiplėtimo siūles sanitarinėse, gyvenamosiose ir komercinėse patalpose.

- Puikus sukibimas su kraštais
- Puikios išlyginimo savybės
- Nėra kraštų spalvos pakitimų ant jautrių medžiagų
- Atsparumas atmosferos sąlygoms ir senėjimui
- Spalvos optimaliai priderintos prie Sopro tarpų



Panaudojimas

Sopro Neutralus matinis silikonas – tai universalus silikonas, skirtas lanksčiai užpildyti jungiamąsias ir išsiplėtimo siūles dažniausiai naudojamose statybinėse medžiagose (pvz., keramikoje, natūraliame akmens, metalo). Taip pat tinka virtuvės stalviršių (marmuro/natūralaus akmens), palangių, taip pat virtuvės prietaisų jungčių sandarinimui.

Taip pat tinka be įtempių didelio formato plokščių sujungimams lauko sąlygomis.

Savybės

Sopro Neutralus matinis silikonas yra paruoštas naudoti, neutraliai tinklinis silikoninis sandarinimo medžiaga, kurios kokybė nuolat kontroliuojama. Jis pasižymi savybėmis, ribojančiomis grybelių ir pelėsių plitimą. Po sukietėjimo/tinklinimo jis yra ilgalaikis elastingas, atsparus atmosferos sąlygoms, senėjimo procesui ir UV spinduliams. Nereaguoja su šviežiu cementu.

Rekomenduojami paviršiai

Sopro Neutralus matinis silikonas sujungia įvairių tipų paviršius be gruntavimo. Ant atvirų porų arba labai lygaus paviršiaus silikono medžiagos sukibimą galima pagerinti naudojant gruntą Sopro P 4050. Nuvalykite paviršių ir plokščių kraštus, Sopro P 4050 teptuku užtepkite ant apdailos kraštų ir palikite išgaruoti. Sopro Neutralus matinis silikonas sandariklį įtrinkite į siūlių tarpelius per 5 valandas po grunto užtepimo. Jei reikia, teptuku užtepkite grunto ant siūlių kraštų ir palikite išdžiūti. Sandariklį užtepkite ant iš anksto gruntuotų siūlių per 5 valandas.

Be grunto: betono plokštės, natūralaus akmens plokštės, keraminės plytelės, stiklas, plytelės, necinkuotas aliuminis, stiklo pluoštu sustiprintas poliesteris, lakai, epoksidiniai lakai, medis¹⁾, plastikiniai ir žalvario profiliai.

Naudojant Sopro SPM 022: nerūdijantis plienas, varis, cinkuotas plienas, chromuotas cinkas, anoduotas aliuminis, emalės, lakai tirpiklių pagrindu, alyva/deriva apdorota mediena, PVC.

Naudojant Sopro Primer P 4050: smiltainis, betonas, aktyvo betono blokai, chlorokaučiukas, mūrinės sienos, tinkas, marmuro plytelės ar plokštės vietose, kuriose yra padidėjęs drėgnumas.

Išsami informacija pateikta minėtų produktų techninėse specifikacijose, kurias galima rasti www.sopro.com. Jei pagrindas yra kitoks nei nurodyta, reikia pasikonsultuoti su Sopro techniniais konsultantais.

¹⁾ Jei pagrindas yra medinis arba numatoma didelė vandens apkrova, rekomenduojama atlikti bandymą.

Viršutinio sluoksnio susidarymo laikas	Apie 10 minučių
Kietėjimas / tinklinimas	Apie 2 mm per 24 valandas.
Atsparumas temperatūrai	Nuo -20 °C iki +120 °C
Naudojimo temperatūra	Nuo +5 °C iki +35 °C (pagrindas, medžiaga, oras).
Judesių perėmimas fugų tarpų: susiaurėjimas/išsiplėtimas	Maks. 20 % siūlės pločio.
Siūlės plotis / gylis	5 mm/5 mm; 6 mm/6 mm; 8 mm/8 mm; 10 mm/8 mm; 12 mm/8 mm; 15 mm/10 mm.
Laikymas	Uždarame, originaliame įpakavime, vėsioje ir sausoje vietoje, 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. Rekomenduojama laikyti nuo +15 °C iki +25 °C temperatūroje.
Pakuotės	310 ml talpos indelis (12 vnt. kartono dėžutėje).
Pagrindo paruošimas	Fugų kraštai turi būti švarūs, sausi, tvirti ir be sluoksnių, mažinančių sukibimą. Jei reikia, tam tikram pagrindui naudokite gruntą. Gruntą reikia tepti ypač atsargiai, nes, jei jis pateks ant tam tikrų rūšių marmuro ir natūralaus akmens, kyla dėmių susidarymo pavojus. Cementinės siūlės prieš įvedant silikoną turi būti visiškai sukietėjusios ir sausos. Prieš įvedant silikoną Sopro Neutralus matinis silikonas, išsiplėtimo siūlę užpildykite iki reikiamo gylio užpildymo medžiaga, pvz., išsiplėtimo virve. Dėmesio! Neleiskite, kad produktas liestųsi su bituminėmis, pluoštinėmis ar dervą turinčiomis medžiagomis. Sopro Neutralus matinis silikonas neturi prilipti prie siūlės dugno. Kad sujungiant siūles neapsiteptumėte apdailos, jos kraštus galima apklijuoti atitinkamo pločio lipnia juosta, kurią baigus darbus reikia nuimti.
Naudojimo būdas	Tinkamai paruoštą tarpą, kuriame yra sandariai prigludęs išsiplėtimo virvė, užpildykite Sopro Neutralus matinis silikonas silikonu per 5 valandas po grunto išgaravimo, be oro burbuliukų, naudodami silikono pistoletą. Prieš susidarydamas paviršiaus sluoksnis, siūlės paviršių reikia išlyginti mentele arba lyginimo įrankiu, sudrėkintu dilatacinių siūlių formavimo preparatu – Sopro GM 026. Dažnas lyginimas gali sukelti matinio paviršiaus praradimą. Leidžiama darbą atlikti etapais. Siekiant užtikrinti optimalų sukibimą ir geras mechanines savybes, reikia vengti oro užsidarymo. Patarimas: kol siūlės visiškai nesusidarys tinklas / nesukietės, jas reikia apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir nešvarumų tinkamomis priemonėmis. Dėl didelio galimų naudoti apdailos medžiagų pasirinkimo rekomenduojama atlikti bandomąjį glaistymą. Reikia atkreipti dėmesį, kad ant nepoliruotų ir šiurkščių paviršių Sopro Neutralus matinis silikonas neišsipiltų už siūlių ribų, nes tai gali sukelti sunkiai pašalinamų plonų silikono sluoksnių susidarymą.
Laiko duomenys	Duomenys pateikiami esant normalioms temperatūroms +23 °C ir 50 % santykiniam oro drėgnumui; aukštesnės temperatūros sutrumpina, o žemesnės – pailgina nurodytus laikus.
Įrankiai	Silikonų pistoletas, silikono antgalis.
Licencija	EMICODE® pagal GEV: EC1 ^{PLUS} labai mažas emisijų lygis ^{PLUS}

Saugos ir sveikatos nurodymai

Pagal ES reglamentą Nr. 1272/2008 (CLP) produktas nelaikomas pavojingu.

Simboliai: nėra.

Išpėjamas žodis: nėra.

Pavojaus frazės: nėra. **Atsargumo frazės:** nėra.

Specialūs nurodymai: EUH208 Sudėtyje yra N-(3-(trimetoksisilil)propil)etilendiamino. Gali sukelti reakciją.

EUH208 Sudėtyje yra 2-oktilizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. **EUH208** Sudėtyje yra trimetoksinilsilano. Gali sukelti alergines reakcijas. **EUH210** Saugos duomenų lapas pateikiamas paprašius.

Specialios nuostatos pagal REACH reglamento XVII priedą ir vėlesnius pakeitimus: nėra.

CE ženklas